

آنالیز بنتونیت مصرفی در کارخانه گندله سازی بهاباد:

بنتونیت 1404/01/20				تاریخ:
شرح	نام مشخصه	شاخص مطلوب	عدم پذیرش	نمونه آزمایش
مشخصات	جذب آب (%) 2hr	بیشتر از 550	کمتر از 500	
	Moisture (%)	کمتر از 7	بالاتر از 11	
	سایز زیر 45 میکرون (%)	بالاتر از 70	کمتر از 60	